

Zkoušky











Norma DIN/EN

Laminátová podlaha MeisterDesign. laminate LC 55





Všeobecné údaje o struktuře výrobku

Druh krytiny:	Podlahový panel s povrchem na bázi dekoračního papíru se speciální pryskyřicí
Celková tloušťka:	cca.7 mm
Rozměr: (délka × šířka)	1288 x 198 mm
Struktura výrobku:	a. overlay b. antistatická dekorační papír c. nosná deska HDF (cca 890 kg/m ³ ± 3 %) d. protitah

Technické údaje

	Metoda zablokování:		Multiclic
	Třída mechanického namáhání:	EN 13 329	23 31
			
	Odolnost proti oděru:	EN 13 329 (příloha E)	AC3 (= IP ≥ 2.000)
	Odolnost proti nárazu:	EN 13 329 (příloha F)	IC 1
	Nenáchylné k tvorbě skvrn:	EN 13 329 (EN 438-2/26)	Skupina 1: stupeň 5 Skupina 2: stupeň 5 Skupina 3: stupeň 4-5
	Stálobarevnost na světle:	EN 13 329 (EN ISO 105)	stupni 8 podle modré stupnice
	Chování materiálu při požáru:	EN 13 501	Cfl-s1 (nesnadno hořlavé)
	Kluzný odpor:	EN 14 041 / 13 893	DS
	Odolnost vůči poškrábání:	EN 438-2/25	stupeň 4
	Uvolňování formaldehydu (E1 = 0,1 ppm):	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Obsah pentachlorofenolu:	EN 14 041 / 14 823	< 5 ppm

Technické údaje

	Vtisk po konstatním zatížení:	EN 13 329 (EN 433)	žádné viditelné změny
	Odolnost vůči kolečkům židlí:	EN 13 329 (EN 425)	žádné viditelné změny nebo poškození, pokud jsou kolečka měkká a normovaná (typ W)
	Chování při simulování posunování nohy nábytku:	EN 13 329 (EN 424)	žádné viditelné změny
	Podlahové topení:		Vhodné pro teplovodní podlahové topení. Elektricky poháněné podlahové topení je zásadně vhodné tehdy, pokud je namontované do potěru nebo betonové vrstvy, čímž neleží na betonové vrstvě jako fóliové topení. Systém topných hadů trubek drátů musí být rozložen celoplošně, nikoliv jen na částečné ploše. Pokud se plochy ohřívají jen částečně, je v tom případě nutné opatřit podlahovou krytinu pohyblivými spárami (systémově vázaná lišty). Nesmí se překročit maximální teplota povrchu 29°C. Běžná fóliová topení nelze všeobecně povolit. Výjimkou jsou samočinně regulující topné systémy při dodržení povrchové teploty 29°C.
	Podlahové chlazení:		Pro instalaci do chladících podlahových konstrukcí je k dispozici samostatný technický list.
	Tepelný odpor:	EN 12 667	0,050 (m ² K)/W; s MEISTER-Twin Control: 0,104 (m ² K)/W
	Tepelná vodivost:	EN 12 667	0,136 W/(m*K)
	Protisklizová zábrana:	DIN 51 130 BGR 181	na vyžádání, v závislosti na struktuře - / R 9 / R 10

Tolerance

Pravouhlost prvků:	EN 13 329	požadované hodnoty splněny
Stanovení rovnosti hran:	EN 13 329	požadované hodnoty splněny
Zarovnání povrchu:	EN 13 329	požadované hodnoty splněny
Spárové otvory mezi prvky:	EN 13 329	požadované hodnoty splněny

Všeobecné údaje o životním prostředí, pokládce a ošetřování

Blauer Engel:	RAL-UZ 176	udělen
Likvidace do odpadu:		Zbytky se mohou likvidovat s domácím odpadem (např. tepelná úprava). Likvidace velkého množství podle komunálních vyhlášek (např. odvoz do sběrného dvora). Doporučuje se energetické využití ve schválených zařízeních.
Čištění a údržba:		Čištění při ukončení stavby / běžné čištění: CC čistič na laminátové podlahy Speciální čištění: CC-Elatex univerzální odstraňovač skvrn
Oblasti použití:		Podlaha je vhodná pro všechny bytové a nebytové prostory s mírným namáháním jako např. hotelové pokoje, malé kanceláře, konferenční místnosti atd. Tyto podlahy nejsou vhodné pro použití ve vlhkých prostorech (koupelna, sauna atd.). Pro ošetřování a lékařské ordinace platí zvláštní požadavky.
Předpoklad pro pokládku:	DIN 18 365	Podklady pro pokládku musí splňovat všeobecně uznávaná pravidla oboru při dodržení ustanovení VOB (German construction contract procedures – Zadávací a smluvní předpisy pro stavební práce), díl C DIN 18 356 „Pokládání parketových podlah“ k provedení pokládky. Podklad musí být suchý (u minerálních podkladů max. 2 %, popř. u podlahového topení 1,8 %, u anhydritového potěru max. 0,5 %, popř. u podlahového topení 0,3 % zbyvajících vlhkosti – měřeno přístroji CM), rovný, pevný a čistý. Dále je nutné vyrovnat nerovnosti 3 mm/na první metr a 2 mm na každý další běžný metr v souladu s DIN 18 202, tabulka 3, řádek 4. Je třeba dodržovat návod na pokládku, který je přiložený k výrobku.



MeisterWerke Schulte GmbH si vyhrazuje právo provádět změny materiálu a konstrukce za účelem zlepšení kvality.